















# Product Introduction

## 产品简介



### ■ 水性涂料用透明色浆系列

透明色浆系列	型号	索引号	耐光	PH	含量	
	WV101	P.R.101	7-8	7-9	32	透明氧化铁红
	WV301	P.Y.42	7-8	7-9	30	透明氧化铁黄
	WV9250	Mixed	7-8	7-9	50	安巴, 红棕
	WV9750	Mixed	7-8	7-9	50	安巴, 黑棕
	WV701	P.Bk.7	8	7-9	30	透明炭黑色浆
	WV383	P.Y.83	5-6	7-9	20	透明中黄色浆
	WV4822	P.R.48:2	5-6	7-9	20	透明玫红色浆
	WV503	P.B 15:3	7-8	7-9	30	透明酞青兰色浆
	WV801	P.W.8	7-8	7-9	50	白色浆
高性能透明有机颜料系列色浆						
	WV110	P.Y.110	7-8	7-9	25	透明耐晒黄色浆
	WV254	P.R.254	7-8	7-9	20	透明大红色浆
	WH122	P.R.122	7-8	7-9	30	透明洋红色浆
	WV177	P.R.177	7-8	7-9	20	透明枣红色浆
	WV146	P.R.146	5-6	7-9	20	透明紫红色浆
	WH185	P.R.185	7-8	7-9	30	透明紫红色浆

透明氧化铁系列及安巴系列色浆产品推荐用于对耐候性能有较高要求的户外场所特别是户外门窗等可以配合格丽丝树脂做擦色使用

高透明有机颜料色浆产品推荐用于水性铝粉涂料, 有优异的透明度以及耐晒耐候性能

以上产品都符合欧盟 EN71-3 安全标准。

储存: 密闭保存在原装容器内, 存放在阴凉干燥的地方。产品储存周期 12 个月。

### 环绮 (中国) 控股有限公司

E-mail: [general@wwrchk.com](mailto:general@wwrchk.com) [www.wwrchk.com](http://www.wwrchk.com)








环绮化工 (香港) 有限公司 • 环绮化工 (广东) 有限公司 • 天津环绮国际贸易有限公司 • 环绮化工 (成都) 有限公司 • 寰绮国际贸易 (上海) 有限公司  
 T: (852) 2897 6411      T: (86) 20 3811 6111      T: (86) 22 2312 3811      T: (86) 28 8672 7451      T: (86) 21 6695 1155

环绮海外公司: Singapore 新加坡 • Malaysia 马来西亚 • Indonesia 印尼 • Korea 韩国 • Taiwan 台湾 • Thailand 泰国 • Vietnam 越南

# Product Introduction 产品简介







BT Specialty

## 水性涂料用透明色精产品系列

纯水性色精	品名	溶剂	溶解性		耐光	含量	EN71/3 重金属	PH	备注
			水	醇醚					
	RW320	醇醚类	优	优	6/7	28	+	6-8	红相黄
	RW157	醇醚类	优	优	6/7	23	—	6-8	正红
	RW105	醇醚类	优	优	6/7	20	—	6-8	大红
	RW190	醇醚类	优	优	6/7	20	—	6-8	紫红
	RW768	醇醚类	优	优	5/6	20	—	6-8	蓝相黑
	RW794	醇醚类	优	优	6/7	25	—	7-9	红相黑
	RW955	醇醚类	优	优	6	20	—	6-8	棕

适用于纯水性体系的辊涂、喷涂着色工艺，可以全部用水做稀释剂，满足对 VOC 的更要需求  
染料本身水溶性极佳，可以无限比例稀释。可以使用水醇等无味溶剂满足环保需求。  
如需喷涂，建议搭配丙烯酸树脂分散体配套使用，可有效增加对木材的染色效果和着色强度，防止色精迁移。

## 水油通用色精系列

	RW310	醇醚类	良	优	6/7	15	+	6-8	红相黄
	RW321	醇醚类	良	优	5/6	15	+	7-9	黄
	RW122	醇醚类	良	优	6/7	15	+	6-8	紫红
	RW108	醇醚类	良	优	6/7	15	+	6-8	大红
	RW149	醇醚类	良	优	4/5	15	+	6-8	桃红
	RW727	醇醚类	良	优	6/7	15	+	6-8	黑

上述产品 推荐用于水性木器、地板、玻璃、金属烤漆等的滚涂、喷涂、浸涂等工艺  
1 挥发速度快，不影响体系的干燥性能  
2 耐水性好并且有良好的耐迁移性能  
3 与各种水性树脂体系相容性极佳，不会有缩孔以及颗粒析出的问题，可以加入面漆直接喷涂

	RW401	醇醚类	优	优	6	20	+	7-9	绿
	RW526	醇醚类	优	优	5	15	+	7-9	宝蓝
	RW570	醇醚类	优	不良	5	15	+	7-9	天蓝
	RW593	醇醚类	优	优	5	20	—	7-9	深蓝

备注：EN71/3 “+” 标示能通过欧盟玩具标准

## 环绮（中国）控股有限公司

E-mail: [general@wwrchk.com](mailto:general@wwrchk.com) [www.wwrchk.com](http://www.wwrchk.com)

环绮化工（香港）有限公司 • 环绮化工（广东）有限公司 • 天津环绮国际贸易有限公司 • 环绮化工（成都）有限公司 • 寰绮国际贸易（上海）有限公司  
T: (852) 2897 6411 T: (86) 20 3811 6111 T: (86) 22 2312 3811 T: (86) 28 8672 7451 T: (86) 21 6695 1155

环绮海外公司：Singapore 新加坡 • Malaysia 马来西亚 • Indonesia 印尼 • Korea 韩国 • Taiwan 台湾 • Thailand 泰国 • Vietnam 越南