

Product Introduction 产品简介



聚酰胺环氧树脂固化剂

种良(江桥)化工厂 是专业生产涂料行业用聚酰胺环氧树脂固化剂的化工企业,产品技术和质量在同行业中一直处于领先地位。采用的聚合制得的低分子量聚酰胺树脂有合适的粘度,胺值,可以与多种环氧树脂配合固化,可用于溶剂型工业地坪涂料的底漆、中涂、面漆、工业重防腐涂料以及各种双组分环氧树脂胶粘剂等。

■ 常用规格推荐:

规格	胺值	粘度 (mPa.s/75°C)	色度	活性 氢当量	固体分 %	备注
2140	370-400	250-400	< 12	80	> 96	低成本,低粘度高胺值,适合无溶剂涂料,建筑结构胶黏剂
2318-70	160-180	4000-6000	< 6	160-180	70	低成本水性环氧固化剂,可用于水性环氧涂料中间漆,优异的耐水性和耐腐蚀性
2695	300-350	300-600	< 10	100	95	低成本水性环氧固化剂,聚酰胺改性,可用水稀释50%以上,物理化学性能优异
3115	190-210	2000-4000	< 10	200	> 98	用于重防腐涂料和地坪中底涂
3120	195-215	1500-2100	< 10	200	> 98	性价比高,用于重防腐涂料及地坪底涂
3220	180-210	1000-2000	< 12	190	> 99	附着力、耐水性、耐腐蚀性能好。用于普通钢构防腐、集装箱,地坪中底涂
3230	190-220	3000-5000	< 12	190	> 99	低成本,高粘度,附着力、耐水性、耐腐蚀性能好。用于环氧富锌,钢结构重防腐,集装箱
5115	200-220	3000-5000	< 10	198	> 99	标准品,用于普通重防腐,集装箱,地坪涂料中底涂
5115X70	140-160	800-1800(25°C)	< 10	282	> 70	二甲苯溶剂稀释的树脂液,粘度低,倾倒容易,方便使用
5125	300-330	800-1200	< 10	125	> 96	柔韧和耐腐蚀性好,用于建筑结构胶黏剂及重防腐涂料
5140	370-400	300-500	< 10	100	> 96	抗压和抗拉强度极好,用于胶黏剂,重防腐涂料及厚浆涂料
8115	210-230	2500-4500	< 10	180	> 99	标准品,三乙烯四胺原料,低毒性,物性优良,用于船舶涂料及重防腐,高光泽

环绮(中国)控股有限公司

E-mail: general@wwrchk.com www.wwrchk.com

环绮化工(香港)有限公司 • 环绮化工(广东)有限公司 • 天津环绮国际贸易有限公司 • 环绮化工(成都)有限公司 • 寰绮国际贸易(上海)有限公司
T: (852) 2897 6411 T: (86) 20 3811 6111 T: (86) 22 2312 3811 T: (86) 28 8672 7451 T: (86) 21 6695 1155

环绮海外公司: Singapore 新加坡 • Malaysia 马来西亚 • Indonesia 印尼 • Korea 韩国 • Taiwan 台湾 • Thailand 泰国 • Vietnam 越南